



# TECHNICKÝ LIST

## PRODUKTOVÁ RADA dryMIX TOT

Je jemná sypká prímies druhu II (bez spoluspalovacích materiálov) pre výrobu betónu, prefabrikátov a stavebných komponentov.




### **Možnosti použitia:**

- Prísada na zlepšenie hydratačných vlastností v betonárskych výrobkoch

**Na výrobu sa uplatňujú tieto normy :**

- ČSN EN 450-1 Popielek do betonu. Část 1: Definície, špecifikácie a kritéria shody
- ČSN EN 450-2 Popielek do betonu. Část 2: Hodnocení shody

**Základné charakteristické údaje :**

 1023 Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 02 07 1023-CPR-1094-P EN 450-1	
<b>Popolček do betónu TOTPLAST</b>	
<b>prímes druhu II (bez spoluspalovaných materiálov)</b>	
Jemnosť	kategoria N
Deklarovaná hodnota jemnosti	30 %
Stráta žíhaním	kategoria A
Merná hmotnosť	(2400 ± 200) kg/m <sup>3</sup>

**Naše služby :**

- aktívna podpora pri akvizícii projektov
- návrh a optimalizácia receptúry podľa zadania zhotoviteľa
- výrobo-kontrolné skúšky, vzorky odobraté priamo na stavbe „in situ“
- prenájom mobilných stavebných síl
- komplexný servis, logistika
- spolupráca a akreditovanými skúšobňami

**Forma dodávky :**

- Produkt DM TOT sa transportuje voľne ložený v autocisternách po cca 27 tonách a dofukuje sa do síla priamo na stavbe. Podmienkou je vždy zjazdová komunikácia pre autocisterny !
- Využite naše technické skúsenosti získané na konkrétnych stavbách používaním týchto produktov!
- Radi zoptimalizujeme naše produkty s ohľadom na vaše stavebné požiadavky.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami !